

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden surface. The wood grain is prominent, showing horizontal lines and several dark, circular knots. The color is a warm, medium-brown tone.


# GRAN PARADISO 212°

GEBÜRSTET



# GRAN PARADISO 212°

NORDISCHE FICHTE  
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°  
GEBÜRSTET



## ALPINE WANDPANEELE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 \*

ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	145	137	280	5
19	168	160	210	5
19	193	185	210	5
19	218	210	175	5

PROFIL	C 01
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
GEWICHT	430 kg/m <sup>3</sup>
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gebürstet
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

### VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

STAND HERBST/WINTER 2021/22

\*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



**MAREINER**

# DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 4,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	2000	25

QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite</li><li>• Riss- und Fugenfrei</li><li>• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt</li><li>• Ausfüllen/ausbessern von Astaurissen und Rissen zulässig</li><li>• Leichter Buchs erlaubt</li><li>• 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein</li><li>• Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig</li><li>• Keine Astanhäufung</li></ul>
DECKLAGE	Fichte Thermo   Stärke 6,4 mm
MITTELAGEN	Fichte natur   Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte Thermo   Stärke 6,8 mm   Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2   ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt $\leq$ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 430 kg/m <sup>3</sup>   ca. 17 kg/m <sup>2</sup>
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz</li><li>• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzens und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.</li><li>• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler</li></ul>



**MAREINER**

## IRREGOLARE / WOHNWAND

NORDISCHE FICHTE UND KIEFER

### BEISPIELPAKET:

Jedes Paket enthält bereits eine Kombination aus unterschiedlichen Stärken, Breiten und Längen.

STÜCK	STÄRKE (mm)	BREITE (mm)	LÄNGEN (mm)	MENGE (m <sup>2</sup> )
1	19	122	1100	0,134
1	19	61	1100	0,067
2	19	61	550	0,067
2	19	122	550	0,134
1	27	122	1100	0,134
1	27	61	1100	0,067
2	27	61	550	0,067
2	27	122	550	0,134
1 PAKET = 0,804 m <sup>2</sup> / 1 PALETTE = 51,456 m <sup>2</sup> = 64 PAKETE				0,804

PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
HOBELUNG	linke Seite, Profil Irregolare
GEWICHT	430 kg/m <sup>3</sup>
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gebürstet
VERWENDUNG	Innenbereich
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°